

1804 - ataq. reat. iodo  
1,5x

1805 - Secc. transversal  
200x atque reat. ac. azot.  
Grão de troost-perlite e rede de ferrite

1806 -  
200 Grãos / Grãos de troost-perlite e  
~~rede~~ ~~peguna~~ rede de ferrite.  
fina

Corpo de prova para micrografia extraído  
da extremidade do cp. de desenvolvimento  
Secc. transversal.  
ataq.

Tala

	Traccia	Along.	Stricça
Cabeça —	7.540.	17 %	43 %
Pé —	8.670.	12 %	19 %

30 m/m 4.6 x  
16 m/m 11.3 x  
8 m 20. x