

6 op.

4449 - A - R

(parte do op. 4449 - A -) foi recoberto a,
aproximadom., 850°C durante 15' - originando
as micrograf. seguintes:

Azotico

- 200x - Rede e agulhas formadas pela cementite 1819
globular.
- 1000x - Detalhe da m. aut. 1820

Picrato

- 1857 - 200x - Rede e agulhas formadas pela cementite globular
- 1858 - 1000x - Detalhe da m. anterior

Essa 4 m. foram obtidas na região
de agregação.

Especificação: Um aro de locomotiva.e

Remetente: Cia. Paulista de Estradas de Ferro.

Objéto do ensaio: Macro e micrografia (4489) e pesquisa da
linha que aparece na macrografia nº 1868. (492)

CONCLUIDO EM 29-XI-934. (4023)

6-VIII-934. (4489)